



naturheld 100

Tepore
izolujte zdravo



OBLASTI APLIKÁCIE DIN 4108-10:
WI, WH, WZ, DZ



- ▲ Výkonná, ľahká izolačná doska
- ▲ Pre najvyššie podlažie
- ▲ Na izoláciu strechy na debnenie alebo CLT
- ▲ Aj pre interiérové zateplenie

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Označenie	WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)40-TR7,5-WS1,0-MU3	
Objemová hmotnosť	kg/m ³	100
Koeficient tepelnej vodivosti λD EU	W/(mK)	0,037
Trieda horľavosti podľa DIN EN 1350-1		E
Klasifikácia stavebných materiálov podľa DIN 4102-1		B2
Zloženie	Drevné vlákna, PMDI lepenie, parafín	
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení	kPa	≥ 40
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky	kPa	≥ 7,5
Súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary		μ 3
Merná tepelná kapacita	J/(kgK)	2100
Kód triedy odpadu	030105/170201, Drevo a drevné materiály, Kategória použitých drevín A II	



INFORMÁCIE O BALENÍ

ŠTANDARDNÝ FORMÁT

Formát (mm)	Hrana	Hrúbka (mm)	m²/paleta	ks/Paleta
1250x600	hladká hrana	40	42,00	56
		60	28,50	38
		80	21,00	28
		100	16,50	22
		120	13,50	18
		140	12,00	16
		160	10,50	14

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE (KAMIÓN LOŽNÁ PLOCHA 2,4 X 13,6 M)

Rozmery palety	Počet paliet / LKW
1250 x 1200 x 1300 (dl. x š. x v.)	44

